データーカタログ

Sever Gear Synthetic Extreme Pressure Gear Lube

シビアギアシンセティック EP ギアルブリカント

AMSOIL の最高技術により作り出されたギアオイルは、 過酷な条件下においても最良のパフォーマンスを発揮します。 プレミアムアディティブス（成分配合）が可能にした AMSOIL 独自の高粘度ギアオイルは金属表面への油膜形成により金属摩耗を長期間に渡り防ぎます。 また、 高温条件での使用によるギアの損傷を防ぎ、 安定したシフトフィーリングを持続します。

Applications：アプリケーション

シビアギアシンセティック 75W-90 EP ギアルブリカント（SVG）
規格：API GL-5・MT-1・MIL-PRF-2105E・Mack GO-J
Dana SHAES 234 (Formerly Eaton PS-037)
用途：ディファレンシャルギア、 マニュアルトランスミッションなど
使用：トレーラー、 大型運搬車、 4×4 オフロード車 / レース車など
他社メーカーの 75W-90、 80W-90 のギアオイルにも適合。
API GL-4 規格での使用も可能。

シビアギアシンセティック 75W-140 EP ギアルブリカント（SVO）
規格：API GL-5・MT-1・MIL-PRF-2105E・Mack GO-J
Dana SHAES 234 (Formerly Eaton PS-037)
用途：ディファレンシャルギア、 マニュアルトランスミッションなど
使用：トレーラー、 大型運搬車、 4×4 オフロード車 / レース車など
他社メーカーの 75W-140、 80W-140 のギアオイルにも適合。
API GL-4 規格での使用も可能。

Performance Features：パフォーマンス特長

- 優れた油膜粘度
- 熱の上昇を制御
- 錆や腐食を防止
- ギア効率を最大限化
- オイル、 シール、 機器の長寿命化

SVG

75W-90

SVO

75W-140

データーカタログは AMSOIL オンラインショップのホームページを参照したものです。 最新の情報はホームページにてご確認ください。
また、 米国 AMSOIL 社の warranty や guarantee（製品保証）は日本国内においては適応しかねます。

AMSOIL INC. All rights reserved. The AMSOIL logo is a registered of AMSOIL INC. J0023 14/05

TYPICAL TECHNICAL PROPERTIES：代表性状

	75W-90 (SVG)	75W-140 (SVO)
動粘度@100℃ (ASTM D-445)	16.8	27.5
動粘度@40℃ (ASTM D-445)	109	193.2
粘度指数 (ASTM D-2270)	167	180
ブルックフィールド粘度	70400	129000
引火点℃ (ASTM D-92)	206	210
流動点℃ (ASTM D-97)	-48	-46
銅板腐食試験 @121℃/3hr (ASTM D-130)	1b	1b
耐荷重能試験 (ASTM D-3233)	3500	3500
泡消性 (ASTM D-892)	0/0/0	0/0/0

Drain Interval：ドレインインターバル

自動車、 SUV、 小型トラック
ノーマルコンディション – 100,000 miles（16 万 km）またはオーナーマニュアル（取扱説明書）のどちらか長い方
シビアコンディション – 50,000 miles（8 万 km）またはオーナーマニュアル（取扱説明書）のどちらか長い方

大型車（長距離運搬）
化学合成オイルを推奨している車両 – 250,000 miles（40 万 kn）または 3 年
鉱物オイルを推奨している車両 – メーカー推奨の 2 倍

商業者 / 配送車
化学合成オイルを推奨している車両 – 120,000 miles（19 万 kn）または 3 年
鉱物オイルを推奨している車両 – メーカー推奨の 2 倍

オフロード車
化学合成オイルを推奨している車両 – 100,000 miles（16 万 kn）または 2 年
鉱物オイルを推奨している車両 – メーカー推奨の 2 倍

Compatibility：互換性

他メーカーオイルとの互換性はありますが、 混合した場合本来もつパフォーマンスを低下させることになりますので、
他メーカーオイルとの混合はお避け下さい。
AMSOIL Sever Gear は、 大抵の LSD (Limited-Slip Differential) との互換性があります。

Caution：注意事項

オイル交換する際に出る廃油は皮膚に損傷を与える可能性があるので、 お気を付けください。 触った際には石鹸
などでよく洗い流してください。 目に入った際には水で 15 ～ 20 分洗い流してください。 万が一飲み込んだ際には
無理に吐き出さず、 すぐに病院に行き、 医者の確認を受けてください。
子供には触れさせないようご注意ください。

データーカタログは AMSOIL オンラインショップのホームページを参照したものです。 最新の情報はホームページにてご確認ください。
また、 米国 AMSOIL 社の warranty や guarantee（製品保証）は日本国内においては適応しかねます。

AMSOIL INC. All rights reserved. The AMSOIL logo is a registered of AMSOIL INC. J0023 14/12